STATICKÉ IZOLAČNÍ ŠŇŮRY ISOTEM

	Ozn.		Popis materiálu	Konstrukce	Max. teplota [°C]	Rozměr [mm]
ISOTEM	10		sklo	čtvercová pletená	+500	⌑ 3–60
	20		sklo	kruhová pletená	+500	∅ 3–60
	30		sklo	kruhová točená	+500	∅ 2–15
	40		sklo	kruhová obstehovaná	+500	∅ 3–25
	50		keramika + sklo (G) keramika + inconel (I)	čtvercová pletená	+650 +1100	⌑ 6–60
	60		keramika + sklo (G) keramika + inconel (I)	kruhová pletená	+650 +1100	∅ 5–60
	70		keramika + sklo (G) keramika + inconel (I)	kruhová točená	+650 +1100	∅ 3–15
	80		čedič	čtvercová pletená kruhová pletená	+750	⌑ 6–60 ∅ 5–60

- všechny typy šňůr mohou být dodány s grafitovou impregnací
- šňůry lze vyrobit s konstrukcí oplet s jádrem sibral, nebo e sklo (tzv. dutinky)
- obdélníkový průřez nutno projednat

Použití: Nízkotlaké těsnění a izolace kotlů, pecí, sporáků, poklopů, autoklávů, potrubí, kabelů a vzduchotechnických rozvodů, hutní a sklářský průmysl, koksovny

Adresa

TEMAC, a.s., 289 13 Zvěřínek, Česká republika
www.temac.cz
Tel.: +420 325 550 172, +420 325 550 268, +420 325 550 195, +420 325 550 181
Fax: +420 325 550 103, +420 325 550 103, +420 325 513 402, +420 325 550 284
e-mail: prodej@temac.cz, tech.help@temac.cz

TĚSNĚNÍ A TĚSNÍCÍ TECHNOLOGIE

Veškeré údaje v tomto katalogu mají informativní charakter